

BA200.10

АКРИЛОВАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Не желтеет
- Подходит для применения в отделке с открытыми порами
- Хорошая укрывистость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

| | |
|-------------|--------|
| От пыли | 15 мин |
| На отлип | 20 мин |
| До шлифовки | 90 мин |

| ПРОДУКТ | КОД | ПО ВЕСУ (%) | ПО ОБЪЕМУ (%) |
|----------------------------------|----------|-------------|---------------|
| Акриловая самогрунтовающая эмаль | BA200.10 | 100 | 100 |
| Акриловый отвердитель | HA190 | 10 | 10 |
| Акриловый разбавитель | TA500 | 100 - 110 | 110 - 120 |

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована шлифовальной бумагой зерном 180 - 220 и очищена от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

15 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подходит для поверхностей, требующих отделки с открытыми порами. Обеспечивает одновременно высокую устойчивость к пожелтению и эстетический внешний вид.

