

## BA450.00

### АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Максимальная устойчивость к пожелтению
- Высокий глянец
- Отличная растекаемость
- После 24 часов легкая полировка
- До и после полировки стабильный блеск

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	30 мин
На отлип	3 ч
До складирования	24 - 36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловая глянцевая эмаль	BA450.00	100	100
Акриловый отвердитель	HA450	50	55
Акриловый разбавитель	TA500	30 - 40	35 - 45

#### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянц

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После шлифования перед нанесением верхнего слоя поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних материалов (масло, силикон и т. Д.). Полиуретановые, полиэфирные или продукты УФ-отверждения Genc следует наносить на белые загрунтованные поверхности, предпочтительно отшлифованные шлифовальной бумагой зерном 220-280-400 соответственно.

#### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

#### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выделяется глянцевых акриловых лакокрасочных систем благодаря своим быстрым высыхающим и твердым пленкообразующим свойствам.

Может быть заколерована по желанию.

Рекомендуется использовать полиэфирный грунт BE401.77 для подложки, чтобы сохранить блеск в течение длительного времени.

