

BA500.XX АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Отличный эстетичный внешний вид
- Высокая устойчивость к пожелтению
- Ровная и гладкая поверхность
- Отличная растекаемость
- Высокая устойчивость к царапинам и ударам

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	25 мин
На отлип	1 ч
До складирования	24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Акриловая матовая эмаль	BA500.XX	100	100
Акриловый отвердитель	HA190	33	35
Акриловый разбавитель	TA500	30 - 40	35 - 45

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый
- 25 Специальный матовый
- 50 Шелковистый матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После шлифования, перед нанесением верхнего слоя, поверхность должна быть очищена от пыли и других посторонних материалов (масло, силикон и т. д.). BA5000.XX Акриловую матовую эмаль, полиуретановые полиэфирные или продукты УФ-отверждения Genç следует наносить на белые загрунтованные поверхности, предпочтительно отшлифованные шлифовальной бумагой зерном 220-280-400 соответственно.

Особенно рекомендуется наносить на Genç BE401.77 полиэфирный или Genç BP548.77 полиуретановый грунт.

УПАКОВКА

4.5 КГ / 18 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуется использовать на поверхностях, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей, где требуется максимальная стабилизация цвета.

Он подходит для использования в средах с высокой влажностью и теплообменом, таких как ванные комнаты и кухни.

