

CW900.15

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА



ОСОБЕННОСТИ

- Безопасен для здоровья человека и окружающей среды
- Отличная адгезия к стеклу
- Высокая водостойкость
- Высокая укрывистость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 110 Г/М²)

От пыли	30 мин
На отлип	45 мин
До складирования	24 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Водоразбавляемая стеклянная краска	CW900.15	100	110
Водоразбавляемый стеклянный отвердитель	HW900	2	2

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 15 Матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используемые стеклянные поверхности должны быть сухими и не содержать масла и загрязнений.

УПАКОВКА

2.5 КГ/15 КГ БЕЛАЯ БАЗА

2.2 КГ/13.5 КГ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Желаемый цвет можно получить с помощью системы GENC Tinting

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмаль образует однородную матовую эластичную пленку на поверхности стекла. Колеровка эмали для стекла осуществляется в любой желаемый цвет по карте Ral, NCS, Genc для вашего производства.

