

VA104.77 АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Подходит для светлых пород древесины и светлых тонов мебели
- Легкое шлифование
- Для отделки с закрытыми и открытыми порами

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)


| | |
|-------------|--------------|
| От пыли | 15 - 20 мин |
| На отлип | 20 - 30 мин |
| До шлифовки | 90 - 100 мин |

| ПРОДУКТ | КОД | ПО ВЕСУ (%) | ПО ОБЪЕМУ (%) |
|-----------------------|----------|-------------|---------------|
| Акриловый лак-грунт | VA104.77 | 100 | 100 |
| Акриловый отвердитель | HA190 | 10 | 10 |
| Акриловый разбавитель | TA500 | 45 | 50 |

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря хорошей смачиваемости на пористой древесине идеально подходит для применения в открытых порах. При многослойном нанесении может использоваться на закрытопористой отделке. Это идеальный грунт для подготовки поверхности для нанесения глянцевого лака.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

Рекомендуется использовать минимум 3 слоя для закрытопористой отделки.

PM901 Металлические и перламутровые пасты могут быть добавлены в прозрачный грунт, может быть нанесен как средний слой.

УПАКОВКА

3 КГ / 15 КГ

