

# ГРУППА АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

## VP551.00 ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК



### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая устойчивость к пожелтению
- Насыщенная пленка
- Высокий глянец и прозрачность
- Отличная растекаемость

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)


От пыли	20 - 25 мин
На отлип	170 - 180 мин
До складирования (500 кг / м²)	36 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиакриловый глянцевый лак	VP551.00	100	100
Полиуретановый отвердитель	HP551	100	110
Акриловый разбавитель	TA500	30 - 50	35 - 55

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Отличный результат отделки получается с использованием полиуретанового, полиэфирного и УФ прозрачных грунтов GENC с предварительной шлифовкой перед нанесением лака. Поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При желании колеровки последнего слоя, он может быть окрашен ZD900 Gencmix, как рекомендовано в техническом описании. Если вы хотите увеличить блеск на поверхности, желаемый эффект можно получить с используя пасты PM901 Перламутр.

### УПАКОВКА

12 л

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При хорошем заполнении пор с правильным смешиванием компонентов и соблюдении режимов сушки между слоями, лак дает эффект зеркала. В упаковке имеет вид прозрачной жидкости.

