

VE500.00
POLYESTER PARLAK VERNİK



ÖZELLİKLER

- Mükemmel dolgunluk
- Sert ve dolgun film tabakası

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 300 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	20 dk
Dokunma Kuruması	30 dk
Zımparalanabilme	180 dk
İstiflenebilme	8 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Polyester Parlak Vernik	VE500.00	100	100
Polyester Hızlandırıcı	VH400	2	2
Polyester Sertleştirici	HE400	2	2

ANAHTAR BİLGİ

Polishleme sonrası cam gibi yüzey elde edilmesi istenen uygulamalarda kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle teknik bülteninde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

25 KG

