

VN150.00  
SELÜLOZİK SELF-SEALER PARLAK VERNİK



ÖZELLİKLER

- İyi yayılma
- Hızlı kuruma
- Homojen yüzey tuşesi
- Hem alt kat hem de sonkat olarak kullanılabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	40 - 60 dk
İstiflenebilme	min 12 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Self Sealer Parlak Vernik	VN150.00	100	100
Selülozik Tiner	TN200	0 -10	0 -10

ANAHTAR BİLGİ

Yüksek kalite self-sealer özellikli selülozik verniktir. Sedef ve simli uygulamalar için uygundur. ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile renkli uygulamalar yapılabilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

3 LT - 25 LT

