

VN150.XX
SELÜLOZİK SELF-SEALER MAT SERİ VERNİK



ÖZELLİKLER

- İyi yayılma
- Hızlı kuruma
- Homojen yüzey tuşesi
- Hem alt kat hem de sonkat olarak kullanılabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	30 - 40 dk
İstiflenebilme	8 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Self-Sealer Mat Seri Vernik	VN150.XX	100	100
Selülozik Tiner	TN200	0 -10	0 -10

ANAHTAR BİLGİ

Yüksek kalite self-sealer özellikli selülozik verniktir. Sedef ve simli uygulamalar için uygundur.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 15 Mat
- 20 Özel Mat
- 30 Orta Mat
- 60 Yarı Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

3 LT - 25 LT

