

VN100.00
SELÜLOZİK PARLAK VERNİK



ÖZELLİKLER

- İyi yayılma özelliği
- Fiziksel etkenlere dayanıklılık
- İyi kayganlık
- Sert ve esnek film tabakası

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	8 - 10 dk
Dokunma Kuruması	20 - 30 dk
İstiflenebilme	10 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Parlak Vernik	VN100.00	100	100
Selülozik Tiner	TN200	80 - 90	90 - 115

ANAHTAR BİLGİ

Amatör kullanıcılar için kaplama ve masif yüzeylerde hızlı kuruma istenilen uygulamalarda tercih edilir. Sedef ve simli uygulamalar için uygundur. ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile renkli uygulamalar yapılabilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeye önceden poliüretan dolgu verniği ya da selülozik dolgu verniği uygulanmış olması gerekmektedir. Tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 280-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır.

AMBALAJ

0.85 KG / 3 KG / 12 KG

