

VN100.XX
SELÜLOZİK MAT SERİ VERNİK

ÖZELLİKLER

- İyi yayılma özelliği
- Fiziksel etkenlere dayanıklılık
- Çizilme direnci
- Hızlı kuruma
- Homojen matlık

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	8 - 10 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
İstiflenebilme	min 8 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Mat Seri Vernik	VN100.XX	100	100
Selülozik Tiner	TN200	100 - 110	120 - 130

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 15 Mat
- 40 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeye önceden poliüretan dolgu verniği ya da selülozik dolgu verniği uygulanmış olması gerekmektedir. Tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 280-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır.

AMBALAJ

0.85 KG / 3 KG / 12 KG

ANAHTAR BİLGİ

Amatör kullanıcılar için kaplama ve masif yüzeylerde hızlı kuruma istenilen uygulamalarda tercih edilir. Sedef ve simli uygulamalar için uygundur. ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile renkli uygulamalar yapılabilir.

