

BN301.77
SELÜLOZİK ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	15 - 20 dk
Zımparalanabilme	35 - 40 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Astar Boya	BN301.77	100	120
Selülozik Tiner	TN200	80 - 100	90 - 110

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

13 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz



8144
Kahve

ANAHTAR BİLGİ

Hızlı kuruyan ve iyi örtücülüğe sahip selülozik astardır. Havadaki nem oranının %60 ve üzeri olduğu, yüksek nemli uygulama ortamlarında Genç K0540 Retarder Katkı ile kullanılması tavsiye edilir.

