

BN350.77
SELÜLOZİK ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Kolay zımparalanabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
Zımparalanabilme	35 - 45 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Astar Boya	BN350.77	100	110 - 120
Selülozik Tiner	TN200	70 - 100	80 - 120

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; yağ, pas ve kabarmış eski boya kalıntılarından temizlenmelidir.

AMBALAJ

13 KG / 18 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1110
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Selülozik boya uygulamalarından önce uygulandığı yüzeyi korumak ve düzgün bir yüzey sağlamak için kullanılabilen selülozik astardır.

