

VW716.XX

SU BAZLI SELF SEALER MAT SERİ VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek sararma dirençli
- Mükemmel fiziksel direnç
- Mükemmel transparanlık
- Homojen matlık

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 120 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	40 dk
Dokunma Kuruması	70 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	12 sa

ANAHTAR BİLGİ

Self-sealer özelliği sayesinde uygulama kolaylığı sağlaması, ahşap liflerini kaldırmadan dolgun film oluşturması ve çizilme direncinin yüksek oluşu nedeniyle su bazlı uygulamalarda özellikle tercih edilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 20 Özel Mat – Sadece bu seçenek EN71.3 sertifikalıdır.
- 40 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak cam yüzeyler; kuru, yağ ve kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak olan ahşaptaki nem oranı % 10-14 aralığında olmalıdır. Ahşapta uygulama sonrasında oluşabilecek lif kalkmasını önlemek için 180-220 numaralı zımpara kağıtları ile uygulama öncesi zımpara yapılmalıdır.

AMBALAJ

2.5 LT / 15 LT

