

VN101.00 SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİ



ÖZELLİKLER

- İyi yayılma
- Uygulama kolaylığı
- Fiziksel etkenlere dayanıklılık

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	8 - 10 dk
Dokunma Kuruması	15 - 20 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	12 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Selülozik Ahşap Renklendirici	VN101.00	100	100
Selülozik Tiner	TN200	85	100

ANAHTAR BİLGİ

Kaplamalı yüzeylerde, ahşabın görüntü farklılıklarını ve dolgu zımparası esnasında ortaya çıkan hataları kapatmak için, renk homojenliğini sağlamak amacıyla ara kat vernik olarak kullanılır.

Sonkat uygulamasına geçilmeden önce, uygulanan renkli ara kat verniğin yeterince kurduğundan emin olunmalıdır.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Poliüretan dolgu verniği veya selülozik dolgu verniği uygulanmış yüzeye hafif zımpara yapıldıktan sonra uygulanır. 220-400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanması tavsiye edilir. Yüzey toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

0.85 KG / 3 KG / 12 KG

RENK SEÇENEKLERİ

0000 Şeffaf Pas	8105 Fındık Pas	3111 Maun Pas	3114 Venge Pas
8149 Ceviz 2 Pas	8109 Ceviz Pas	8150 Ceviz 3 Pas	8141 Ceviz 1 Pas

