

VP610.77

ULTRA ŞEFFAF POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek transparanlık
- Darbe sonucu oluşan beyazlamalara karşı dirençli
- Açık gözenek uygulamalara uygun kimyasal yapı

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	20 - 30 dk
Dokunma Kuruması	60 - 80 dk
Zımparalanabilme	120 dk - 150 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP610.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP600	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	0-10	0-10

ANAHTAR BİLGİ

Zaman içerisinde harelerde oluşabilecek beyazlamaları engeller.

Elastik yapısından dolayı darbe ve çizilmelerde yüzeyde beyazlama yapmaz.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

