

VP850.77
POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek transparanlık
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek doldurma gücü

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	15 - 20 dk
Zımparalanabilme	45 - 60 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP850.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP777	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	30 - 40	35 - 45

ANAHTAR BİLGİ

Sonkat vernik uygulamalarından önce dolgun bir yüzey oluşturmak için geliştirilmiş yüksek şeffaflıkta bir dolgu verniğidir.

25 °C'nin ve %55 nemin üzerindeki ortam şartlarında HP900 poliüretan sertleştirici ile kullanılması tavsiye edilir.

Parlak vernik uygulamalarından önce 24 saat ve üzeri beklenmesi tavsiye edilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle vernik renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

