

VP380.77
POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü
- Çok hızlı kuruma
- Mükemmel zımparalanabilme

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	5 - 10 dk
Dokunma Kuruması	10 - 15 dk
Zımparalanabilme	30 - 45 dk


ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP380.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP777	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	35 - 45	40 - 50

ANAHTAR BİLGİ

Hızlı ve seri üretimlerde, hem doldurma gücünün yüksek hem de zımpara kolaylığının istenildiği uygulamalar için tasarlanmıştır.

Mat sonkat vernik uygulamalarından önce kullanılması tavsiye edilir. Uygulama yapılan ortamın 25°C üzerinde olduğu koşullarda, HP900 sertleştirici ile kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle vernik renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

