

VP700.77

POLİÜRETAN DOLGU VERNİK MAXI-FILLER



ÖZELLİKLER

- Hızlı kuruma
- Yüksek doldurma gücü
- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek akma direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	5 - 10 dk
Dokunma Kuruması	18 dk
Zımparalanabilme	50 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP700.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP777	33	35
Poliüretan Tiner	TP100	33 - 50	33 - 50

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Gençcolor Zemin Renklendiricilerle vernik renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

12 KG

ANAHTAR BİLGİ

Düşük kaliteli MDF ve masif yüzeylerde, hızlı ve yoğun doldurma gerektiği uygulamalarda düzgün ve dolgun bir zemin oluşturmak için geliştirilmiştir. Hem astar öncesi hem de sonkat vernik öncesi kullanılmaya elverişlidir. Küçük detayların bulunduğu ve seri üretimin olduğu üretimlerde en fazla 2 kat olacak şekilde kullanılması tavsiye edilir.

Tüm mdf türlerinde yüzey emilimini azaltmak için MDF BARIYERİ olarak kullanılması uygundur.

Özellikle sandalye üreticilerinde kullanılması tavsiye edilir.

