

VP910.77

DIŞ MEKAN POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Dış mekana uygun esnek film yapısı
- Yüksek dolduruculuk

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	25 - 30 dk
Zımparalanabilme	60 - 90 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP910.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP920	50	50
Poliüretan Tiner	TP550	20 - 30	20 - 30

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse, VW240 Su Bazlı Yarı Şeffaf Astar veya BS500 Renkli Şeffaf Ahşap Astarı ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

ANAHTAR BİLGİ

Dış mekan park ve bahçe mobilyalarında kullanılmak üzere tasarlanmış fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek elastik yapılı poliüretan dolgu verniğidir.

%80 ve üzeri neme sahip hava koşullarında veya yağmurlu havalarda kullanılmamalıdır. Uygulamanın 2 kat yapılması ve VP960.XX sonkat uygulaması öncesi 18 saat beklenmesi tavsiye edilir.

