

VP508.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ VERNİK



ÖZELLİKLER

- Dolgun film
- Ekstra şeffaflık
- Homojen mat görünüm
- Mükemmel tuşe
- Yüksek çizilme direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	8 - 10 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	10 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Vernik	VP508.XX	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP129	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	40	50

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 15 Mat
- 25 Özel Mat
- 45 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Poliüretan, Polyester veya UV Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparası yapılmış yüzeyler üzerinde en iyi performans elde edilir. Yüzey toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Sonkat renklendirmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir. Yüzeye ışıltı katmak istenirse, PM901 Sedef Pasta ile istenilen efekt elde edilebilir.

AMBALAJ

2.5 LT / 10 LT



ANAHTAR BİLGİ

Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü bozmayan şeffaflıkta dolgun ve homojen bir film oluşturur. Uzun pot-life süresi ile spray hatları ve perde uygulamalarında kullanılabilir.