

VP509.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ VERNİK



ÖZELLİKLER

- Homojen mat görünüm
- Uygulama kolaylığı
- Hızlı kuruma
- Yüksek çizilme direnci

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	8 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Vernik	VP509.XX	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP600	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	50	55

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 10 Mat
- 20 Özel Mat
- 30 Orta Mat
- 40 İpek Mat
- 50 İpek Mat
- 60 Yarı Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Poliüretan, Polyester veya UV Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparası yapılmış yüzeyler üzerinde en iyi performans elde edilir. Yüzey toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Sonkat renklendirmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir. Yüzeye ışıltı katmak istenirse, PM901 Sedef Pasta ile istenilen efekt elde edilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG



ANAHTAR BİLGİ
Yapay kaplamalı yüzeylerde kullanılabilir.
Ofis mobilyaları, sandalye, masa ve kaplamalı kapı üreticilerinin projeleri için uygundur.