

**BP175.77**  
**POLİÜRETAN ASTAR BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Mükemmel örtücülük
- Çatlamaya karşı yüksek dayanım
- Yüksek elastikiyet
- Yüksek miktarda uygulanabilme

**KURUMA SÜRESİ (20°C, % 45-65 RH, 150 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	17 - 23 dk
Dokunma Kuruması	30 - 35 dk
Zımparalanabilme	100 - 110 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Astar Boya	BP175.77	100	140 - 150
Poliüretan Sertleştirici	HP175	40	45
Poliüretan Tiner	TP100	15 - 20	20 - 25

**RENK SEÇENEKLERİ**



1000  
Beyaz

**ANAHTAR BİLGİ**


Yüksek örtücülüğün talep edildiği, mobilya endüstrisinde tüm iç mekan ahşap yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.

**ALTERNATİF SERTLEŞTİRİCİLER & TİNERLER  
(20°C, %45-65 RH)**

Tiner - TN200: Daha hızlı kuruma istenildiğinde alternatif tiner olarak kullanılabilir.

KO610: Daha hızlı kuruma istenildiğinde eklenilebilir (ağırlıkça %0,5 önerilir).

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

**AMBALAJ**

4 KG / 15 KG

