

BP400.77
POLİÜRETAN ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü
- Hızlı kuruma
- Uygulama esnasında yırtılma ve köpük sorunu oluşturmaz

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

| | |
|----------------------|------------|
| Toz Tutmama Kuruması | 15 - 20 dk |
| Dokunma Kuruması | 30 - 35 dk |
| Zımparalanabilme | 70 - 80 dk |

| ÜRÜN | KOD | AĞIRLIKÇA (%) | HACİMCE (%) |
|--------------------------|----------|---------------|-------------|
| Poliüretan Astar Boya | BP400.77 | 100 | 140 - 150 |
| Poliüretan Sertleştirici | HP400 | 33 | 35 |
| Poliüretan Tiner | TP100 | 10 | 18 |

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

18 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Perde hatlarında kullanılması için tasarlanmış özel bir astardır.

Tek katta 270-300 g/m² uygulanabilirlik özelliği vardır.

