

**BP555.00**  
**POLİÜRETAN PARLAK BOYA**



**ÖZELLİKLER**

- Hızlı kuruma
- Kolay ve çabuk polishlenebilme
- Yüksek sararma direnci
- Çok iyi yayılma ve yüzey sertliği

**KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)**

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	50 - 60 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	16 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Parlak Boya	BP555.00	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP555	50	55
Poliüretan Tiner	TP100	30	40

**ANAHTAR BİLGİ**

TP524 Poliüretan tiner kullanıldığında daha parlak bir görüntü elde edilir. Tüm iklim koşullarında, ertesi gün pasta- polish yapılabilirliği ile ön plana çıkmaktadır.

**PARLAKLIK SEÇENEĞİ**

- 00 Parlak

**UYGULAMA METODU**



**YÜZEY HAZIRLAMA**

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

**AMBALAJ**

3 KG / 12 KG

**RENK SEÇENEKLERİ**



1111  
Beyaz

