

BP580.00
POLİÜRETAN PARLAK BOYA



ÖZELLİKLER

- Düzgün yayılma
- Sararma direnci
- Hızlı kuruma
- Yüksek çizilme direnci

ANAHTAR BİLGİ
Banyo ve mutfak
mobilyalarında kullanımı
tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	20 - 25 dk
Dokunma Kuruması	45 - 60 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	25 - 35 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Parlak Boya	BP580.00	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP580	50	55
Akrilik Tiner	TA500	20	30

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

