

BP545.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ BOYA



ÖZELLİKLER

- Mükemmel homojen matlık ve görünüm
- Mükemmel yayılma
- Hızlı kuruma
- Dik ve yatay uygulamalara uygun

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45 - 65 RH, 100 g/m²)

| | |
|----------------------|------------|
| Toz Tutmama Kuruması | 10 - 15 dk |
| Dokunma Kuruması | 30 - 40 dk |
| İstiflenebilme | min. 16 sa |

| ÜRÜN | KOD | AĞIRLIKÇA (%) | HACİMCE (%) |
|--------------------------|----------|---------------|-------------|
| Poliüretan Mat Seri Boya | BP545.XX | 100 | 110 - 120 |
| Poliüretan Sertleştirici | HP545 | 50 | 55 |
| Poliüretan Tiner | TP100 | 35 - 40 | 40 - 50 |


ANAHTAR BİLGİ

Profesyonel uygulama şartlarının sağlanmadığı durumlarda dahi rahatlıkla uygulanır, mükemmel yüzey görüntüsü elde edilir. 180 g/m² üzeri uygulamalarda, uygun olmayan ortam koşullarından kaynaklanan yabancı maddeler (toz ve benzeri) yüzeyden kısa süre içerisinde alındığında, homojen görüntüde bozulma olmaz.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 05 Tam Mat
- 10 Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

AMBALAJ

12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

Renklendirilmeye uygundur.

