

BP588.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ BOYA



ÖZELLİKLER

- Homojen matlık
- Sararma direnci
- Çizilme direnci

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 45 - 65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	40 - 50 dk
İstiflenebilme	24 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Boya	BP588.XX	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP588	50	55
Poliüretan Tiner	TP100	40 - 50	50

ANAHTAR BİLGİ

Özellikle seri imalatların projeleri için tasarlanmış yayılması iyi, homojen matlık veren poliüretan boyadır. Özel renk siparişleri karşılanabilir. Otomatik boyama hatlarında kullanımı uygundur.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 25 Özel Mat
- 50 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

