

BP101.XX
POLİÜRETAN MAT SERİ BOYA



ÖZELLİKLER

- Homojen matlık
- Mükemmel yayılma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	45 - 60 dk
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	20 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Mat Seri Boya	BP101.XX	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP908	25	30
Poliüretan Tiner	TP100	40	45

ANAHTAR BİLGİ

Genç Selülozik veya Poliüretan pastalarla renklendirilebilir.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 25 Özel Mat
- 50 İpek Mat

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Polyester, Poliüretan veya UV kürlenmeli beyaz astar uygulanmış yüzeyler, tercihen sırasıyla 220-280-400 veya 220-400 kum zımpara ile zımparalanması tavsiye edilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

