

BP702.50 POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYASI

ÖZELLİKLER

- Akma direnci
- İyi örtücülük
- Hızlı kuruma

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	30 dk
Dokunma Kuruması	1 - 2 sa
İstiflenebilme (500 kg/m ²)	36 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Panel Kapı Boyası	BP702.50	100	110 - 120
Poliüretan Sertleştirici	HP900	25	30
Poliüretan Tiner	TP100	25 - 30	30-35

ANAHTAR BİLGİ

Selülozik ve poliüretan renk pastaları ile uyumludur. Tek katta 200-220 gr/m²'ye kadar uygulanabilir. Özellikle beyaz renk uygulamalarında astar gerektirmeden kaliteli sonuçlar elde edilmesi için tasarlanmıştır.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Door skin astarlı kapı veya Genç Poliüretan astar ile astarlanmış panel kapı yüzeylerine 220, 400 kum zımpara ile zımparalanmış yüzeylere uygulanması tavsiye olunur.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 50 İpek Mat

AMBALAJ

20 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1001
Kar
Beyazı

1013
İnci
Beyaz

1511
Kirli
Beyaz

