

## VP900.77

### YANGIN GECİKTİRİCİ POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



#### ÖZELLİKLER

- Yangın geciktirici
- Dolgun film tabakası
- Kolay zımparalanabilme
- Dik yüzeylerde uygulanabilme
- Kamuya açık alanlarda kullanım (tiyatro, kütüphane, okul, hastane vs.)

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m<sup>2</sup>)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Toz Tutmama Kuruması | 16 dk      |
| Dokunma Kuruması     | 20 - 30 dk |
| İstiflenebilme       | 24 sa      |

| ÜRÜN                               | KOD      | AĞIRLIKÇA (%) | HACİMCE (%) |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| Yangın Geciktirici PU Dolgu Vernik | VP900.77 | 100           | 100         |
| Poliüretan Sertleştirici           | HP180    | 50            | 55          |

#### ANAHTAR BİLGİ

Yangın esnasında alev ile teması halinde ürün hacimsel büyüme göstererek kabırır. Deforme olmuş yüzeylerin spatula ile kazınmasından sonra zımpara yapılarak yüzey yeniden uygulamaya imkân verir.

Yangın geciktirici sertifikasının geçerli olması için zeminde yangına dayanıklı MDF, VP900.77 Yangın Geciktirici PU Dolgu Verniği ve VP900.25 Yangın Geciktirici PU Özel Mat Verniğinin birlikte kullanılması gerekmektedir.

#### UYGULAMA METODU



#### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 220-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zımpara hafif yapılmalıdır, fazla yüzey aşındırılması yangın geciktirici özelliğini azaltabilir. İdeal uygulama 3 kat dolgu üzerine sonkat uygulamasıdır. Dayanıklılığı arttırmak için daha fazla kat/miktar uygulanabilir.

#### AMBALAJ

3 KG / 12 KG

