

BP900.77

YANGIN GECİKTİRİCİ POLİÜRETAN ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Yangın geciktirici
- Yüksek örtücülük
- İyi yapışma
- Kolay zımparalanabilme
- Kamuya açık alanlarda kullanım (tiyatro, kütüphane, okul, hastane vs.)

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)

Toz Kuruması	15 - 25 dk
Dokunma Kuruması	30 - 40 dk
Zımparalanabilme	90 - 110 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Yangın Geciktirici PU Astar Boya	BP900.77	100	120 - 130
Poliüretan Sertleştirici	HP180	50	55

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 220-400 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zımpara hafif yapılmalıdır, fazla yüzey aşındırılması yangın geciktirici özelliğini azaltabilir. İdeal uygulama 3 kat astar üzerine sonkat uygulamasıdır. Dayanıklılığı arttırmak için daha fazla kat/miktar uygulanabilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG



RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

ANAHTAR BİLGİ

Yangın esnasında alev ile teması halinde ürün hacimsel büyüme göstererek kabırır. Deforme olmuş yüzeylerin spatula ile kazınmasından sonra zımpara yapılarak yüzey yeniden uygulamaya imkân verir.

Yangın geciktirici sertifikasının geçerli olması için zeminde yangına dayanıklı MDF, BP900.77 Yangın Geciktirici PU Astar Boya ve BP900.25 Yangın Geciktirici PU Mat Boya'nın birlikte kullanılması gerekmektedir.

