

VA450.00  
AKRİLİK PARLAK VERNİK

## ÖZELLİKLER

- Yüksek sararma direnci
- Yüksek ve kalıcı parlaklık
- Mükemmel yayılma
- 24 saat sonrası kolay polishlenebilme
- Polish öncesi ve sonrası homojen görünüm

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	25 - 35 dk
Dokunma Kuruması	2.5 - 3 sa
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	24 - 36 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Parlak Vernik	VA450.00	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA450	50	55
Akrilik Tiner	TA500	50	55

## ANAHTAR BİLGİ


Sedef, antik ve özel efekt üzerine uygulanabilir.

Ortam sıcaklığına bağlı olarak maksimum 3 kat ve kat aralarında 15-20 dakika beklenilecek şekilde uygulama yapılması tavsiye edilir.

## PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

## UYGULAMA METODU



## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Yüksek sararma direnci istenildiğinde, alt kat olarak akrilik sistemlerin kullanılması uygundur.

## AMBALAJ

3 KG / 12 KG

