

VA500.XX  
AKRİLİK MAT SERİ VERNİK

## ÖZELLİKLER

- Mükemmel sararma direnci
- Hızlı kuruma
- İpeksi dokunuş

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	20 - 25 dk
İstiflenebilme (500 kg/m <sup>2</sup> )	16 - 17 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIĞI (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Mat Seri Vernik	VA500.XX	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	10	10
Akrilik Tiner	TA550	40	45

## ANAHTAR BİLGİ

Ahşap ve test edilmek koşuluyla metal yüzeylere uygulanabilir.


Yüksek kaliteli kapalı gözenek uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Yüksek gramaj uygulamalarında fırın kullanımı için uygundur, kaynama problemi görülmez.

## PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 05 Tam Mat
- 10 Mat
- 25 Özel Mat
- 40 İpek Mat

## UYGULAMA METODU



## YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler; toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Yüksek sararma direnci istenildiğinde, alt kat olarak akrilik sistemlerin kullanılması uygundur.

PM901 metalik ve sedef pastalar direkt olarak dolgu vernik içerisine eklenerek ara kat ve sonkat olarak uygulama yapılabilir.

## AMBALAJ

3 KG / 15 KG

