

VP460.00
POLİAKRİLİK PARLAK VERNİK

ÖZELLİKLER

- Açık renkli görünüm
- Yüksek ve kalıcı parlaklık
- Çizilme ve darbelere dayanıklılık
- Mükemmel yayılma
- 20 saat sonra polishlenebilme
- Poliüretan verniklere göre daha yüksek sararma direnci
- Dik uygulamalara uygun

KURUMA SÜRESİ (20 °C, %45-65 RH, 100 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	15 - 30 dk
Dokunma Kuruması	3 - 4 sa
İstiflenebilme	24 - 36 sa

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliakrilik Parlak Vernik	VP460.00	100	100
Poliakrilik Sertleştirici	HP460	100	110
Akrilik Tiner	TA500	10 - 15	10 - 20

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

- 00 Parlak

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Genç Poliüretan, Polyester veya UV Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparası yapılmış yüzeyler üzerinde en iyi performans elde edilir. Yüzey toz ve kirden arındırılmış olmalıdır. Sonkat renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendirici ile teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir. Yüzeye ışıltı katmak istenirse, PM901 Sedef Pasta ile istenilen efekt elde edilebilir.

AMBALAJ

24 KG

ANAHTAR BİLGİ

Açık renkli görünüm ve tiksotropik özelliğiyle ön plana çıkan poliakrilik verniktir. Kaplamalı yüzeylerin sonkat uygulamalarının dışında, kırık beyaz ve pastel renkteki boyaların üzerinde de kullanılabilir.

