

BA105.77
AKRİLİK ASTAR BOYA



ÖZELLİKLER

- Sararmaz
- Açık gözenek uygulamaları için uygun
- İyi örtücülük ve zımparalanabilme

KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 45-65 RH, 150 g/m²)


Toz Tutmama Kuruması	15 - 20 dk
Dokunma Kuruması	40 dk
Zımparalanabilme	min 90 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Akrilik Astar Boya	BA105.77	100	100
Akrilik Sertleştirici	HA190	10	10
Akrilik Tiner	TA500	100 - 110	110 - 120

ANAHTAR BİLGİ

Açık gözenek uygulaması istenen projeler için uygundur. Hem yüksek sararma direncini hem de estetik görünümü birlikte sunar.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180 - 220 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır.

AMBALAJ

15 KG

RENK SEÇENEKLERİ



1000
Beyaz

