

VA300.XX.0000 AKRİLİK VERNİK MAT SERİ

VA300.XX.0000 akrilik esaslı, iki komponentli mat seri verniktir.

VA300.XX.0000 Akrilik Vernik Mat Seri, artan müşteri talepleri nedeniyle açık gözenek uygulamalarında yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla performans/fiyat dengesi gözetilerek pazara sunulmuştur.

Pazarda kullanılmakta olan mevcut verniklerden aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Açık gözenek uygulamalarında yüksek performans
- Hızlı kuruma
- Şeffaf homojen mat dağılım
- Kaygan ve esnek yüzey filmi

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işlerinde, masif ve kaplama gibi her türlü ahşap yüzeylerde (özellikle açık renkli ahşaplar üzerine, beyaz ve pastel renkte boyanmış yüzeylerde) koruma ve dekoratif görünüm sağlamak için kullanılır. Hava karışımı, havasız ve konvansiyonel tabanca uygulamaları için uygundur.

KURUMA SÜRESİ (20 C°, %45-65 RH, 100 g/m²)	
TOZ TUTMAMA KURUMASI	25 - 30 dk.
DOKUNMA KURUMASI	40 - 50 dk.
İSTİFLENEBİLME (500 kg/m²)	2 - 3 sa.
İSTİFLENEBİLME (1000 kg/m²)	7 - 8 sa.



GENÇ AKRİLİK VERNİK MAT SERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN	AKRİLİK SERTLEŞTİRİCİ	KARIŞIM ORANI	1.KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm³)	POT LIFE (20°C, sa)
VA300.XX.0000	HA300.00	100/10	22 ± 2	22,5 ± 2	40 - 65	0,94 ± 0,03	7
VA503.XX.0000	HA190.00	100/10	23 ± 2	24 ± 2	35 - 50	0,92 ± 0,03	Min. 8

VA300.XX.0000
AKRİLİK VERNİK MAT SERİ



GENÇ AKRİLİK VERNİK MAT SERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	VA300.XX.0000	VA503.XX.0000
Otomatik Sprey Makinesi	✓	✓
Airmix Sprey	✓	✓
Konvansiyonel Sprey	✓	✓
Açık Gözenek Uygulamaları	+++	++
Homojen Yüzey Görünümü	+++	+++
Hızlı Kuruma	++	+

+++ : En iyi
++ : İyi
+ : Orta