

VP600.77
POLİÜRETAN DOLGU VERNİK



ÖZELLİKLER

- Yüksek transparanlık
- Yüksek ıslatıcılık ve açık gözenek uygulamalara uygun kimyasal yapı

KURUMA SÜRESİ (20°C, %45-65 RH, 100 g/m²)

Toz Tutmama Kuruması	10 - 15 dk
Dokunma Kuruması	35 - 45 dk
Zımparalanabilme	90 dk - 100 dk

ÜRÜN	KOD	AĞIRLIKÇA (%)	HACİMCE (%)
Poliüretan Dolgu Vernik	VP600.77	100	100
Poliüretan Sertleştirici	HP600	50	53
Poliüretan Tiner	TP100	25	30

ANAHTAR BİLGİ

Açık gözenek uygulamaları için geliştirilmiş şeffaf dolgu verniğidir.

Tüm gözeneklere nüfuz eder.
Tik ve gül ağacı olsa dahi kusursuz sonuç verir.
Hav kaldırmaz.

UYGULAMA METODU



YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulamadan önce yüzey, 180-220 numara zımpara kağıdıyla zımparalanmalı, toz ve diğer yabancı maddelerden (yağ, silikon, vernik kalıntıları vs.) arındırılmalıdır. Zemin renklendirilmek istenirse BS600 Woodtex Ahşap Renklendirici veya ZD820 Genç Color Zemin renklendiricilerle; vernik renklendirilmek istenirse, ZD900 Gençmix Vernik Renklendiricilerle teknik bültenlerde önerildiği şekilde renklendirilebilir.

AMBALAJ

3 KG / 12 KG

