

BP575.77.1000 POLİÜRETAN ÖRTÜCÜ ASTAR BEYAZ

BP575.77.1000 iki komponentli poliüretan beyaz astardır.

BP575.77.1000 Poliüretan Örtücü Astar Beyaz, çatlamaya karşı direnç ve mükemmel yayılmaya karşı artan müşteri taleplerini karşılamak amacıyla pazara sunulmuştur.

Pazarda kullanılmakta olan mevcut astarlardan aşağıda belirtilen özellikleri ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek miktarda uygulanabilirlik
- Yüksek örtücülük
- Kısa sürede zımparalanma
- Mükemmel yayılma
- Yüksek çatlama direnci
- Hızlı kuruma
- Manuel ve otomatik zımparalanma kolaylığı
- Yüze homojen işleme/yayılma

Bu ürün, mobilya endüstrisinde tüm iç mekan ahşap yüzeylerde banyo ve mutfak mobilyalarında, kapılarda kullanılabilir. Hava karışımı, havasız ve konvansiyonel tabanca uygulamaları için uygundur.

KURUMA SÜRESİ (20 C°, %45-65 RH, 150 g/m²)

TOZ TUTMAMA KURUMASI	10 - 15 dk.
DOKUNMA KURUMASI	15 - 30 dk.
ZIMPARALANABİLME	50 - 60 dk.



GENÇ POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	KARIŞIM ORANI	1. KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm ³)	POT LIFE (20°C, sa)
BP575.77.1000	HP575.00	100/50	76	58	124-130	1,47	Min 2
BP548.77.1000	HP548.00	100/40	74	60,9	87-93	1,53	Min 2,5

* Önerilen şekilde karıştırılarak hazırlanan ürün 2-3 kat (130-220 gr/m²) şeklinde uygulanır. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası min. 45, max. 60 dakika beklenmelidir.

BP575.77.1000
POLİÜRETAN ÖRTÜCÜ ASTAR BEYAZ



GENÇ POLİÜRETAN ASTAR BEYAZ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BP575.77.1000	BP548.77.1000
Otomatik Sprey Makinesi	✓	✓
Airmix Sprey	✓	✓
Konvansiyonel Sprey	✓	✓
Çatlamaya Karşı Direnç	+++	++
Yayıma	+++	+
Zımparalanabilme	+++	++
Örtücülük	+++	++

+++ : En iyi
++ : İyi
+ : Orta