

BP338 POLİÜRETAN ASTAR BOYA BEYAZ

BP338 genel kullanım amaçlı tasarlanmış, poliüretan esaslı, iki komponentli, astar boyadır.

BP338 Poliüretan Astar Boya Beyaz, yüksek örtücülük ve yüksek doldurma gücüne sahip astar ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiş ve pazara sunulmuştur.

Pazarda kullanılmakta olan mevcut astarlardan aşağıda belirtilen özellikleri sebebi ile farklılık gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kolay zımparalanabilme
- Yüksek doldurma gücü
- Yüksek örtücülük
- Hızlı kuruma

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işlerinde, masif ve MDF gibi her türlü ahşap yüzeylerde boya ve vernik uygulamaları öncesinde zemin hazırlamak için kullanılır. Hava karışımı, havasız ve konvansiyonel tabanca uygulamaları için uygundur.



KURUMA SÜRESİ (20 C° , %45-65 RH, 100 g/m²)

TOZ TUTMAMA KURUMASI	8 - 12 dk.
DOKUNMA KURUMASI	18 - 23 dk.
ZIMPARALANABİLME	50 - 60 dk.

GENÇ POLİÜRETAN ASTAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	KARIŞIM ORANI	KATI MİKTARI I.KOMP. (%)	1 + 2 KOMP. KATI MADDE MİKTARI (%)	VİSKOZİTE (KU, 25°C)	YOĞUNLUK (g/cm³)	POT LIFE (20°C , sa)
BP338	HP338	100/33	75 ± 2	63 ± 2	105 - 110	1,55 ± 0,03	2,5
BP333	HP900	100/33	76 ± 2	64 ± 2	100 - 105	1,55 ± 0,03	3

* Önerilen şekilde karıştırılarak hazırlanan ürün 2-3 kat (150 gr/m², tek kat için) şeklinde uygulanır. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası min. 45, max. 60 dakika beklenmelidir.

BP338
POLİÜRETAN ASTAR BOYA BEYAZ



GENÇ POLİÜRETAN ASTAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BP338	BP333
Airmix Sprey	✓	✓
Konvansiyonel Sprey	✓	✓
Örtücülük	+++	++
Doldurma Gücü	++	++
Akma Direnci	++	++
Çatlama Direnci	++	++
Zımparalanabilme	+++	++
Kuruma Hızı	+++	++

+++ : En iyi
++ : İyi
+ : Orta