

BI100.77 RAPID ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая адгезия к металлической поверхности
- Высокая укрывная способность одним слоем
- Быстрая сушка
- Эластичный и прочный

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

На отлип	10 - 15 мин
До шлифовки	24 ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Загрязнения на поверхности подложки, такие как остатки старой краски, бетон, остатки жидкости, остатки масла, следует удалять механическими средствами. Ржавчина на железных поверхностях должна быть удалена металлической щеткой или методом шлифования.


УПАКОВКА

20 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



7040
Серый

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Он используется для окраски всех видов деталей машин, автомобильной промышленности, тракторов и строительных машин, сельскохозяйственных инструментов, изделий из стали, садовых инструментов, бочек и клапанов.

