

ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

BN100.00 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая укрывистость
- Высокая степень блеска
- Трендовые цвета
- Отличная растекаемость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	35 - 40 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозная Глянцевая Эмаль	BN100.00	100	110
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	80 - 100	100 - 120

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После нанесения полиэфирного, полиуретанового белого грунтов или грунта с УФ-отверждением, поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 220-400 или 220-280-400. Процесс шлифования, выполняемый в соответствии с указаниями, достаточен перед нанесением верхнего слоя. Если необходимо провести дополнительное шлифование, размер зерна не должен превышать 600. Если выполнено более 600, следует проверить свойство адгезии.

УПАКОВК

0.75Л/ 2.5Л/ 12 КГ

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря быстрому высыханию, эмаль может быть легко использована в мебели и отделке, на деревянных и металлических поверхностях. Это позволяет сочетать трендовые цвета на вашей мебели.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

