

BN100.10 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

ОСОБЕННОСТИ

- Однородный матовый внешний вид
- Высокая укрывистость
- Отличная растекаемость
- Быстрая сушка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	7 мин
На отлип	10 - 12 мин
До складирования (500 кг / м²)	60 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозная Матовая Эмаль	BN100.10	100	110
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	80 - 100	100 - 120

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 10 Матовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После нанесения полиэфирный, полиуретановый белый грунт или грунты с УФ-отверждением. Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 220-400 или 220-280-400. Процесс шлифования, выполняемый в соответствии с указаниями, достаточен перед нанесением верхнего слоя. Если необходимо провести дополнительное шлифование, размер зерна не должен превышать 600. При шлифовании зернистостью более 600, следует проверить адгезию.

УПАКОВКА

0.75Л/ 2.5Л/ 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1110
Белый



9103
Черный

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря быстрому высыханию, она может быть легко использована в мебели и отделке, на деревянных и металлических поверхностях.

