

ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

BN100.77

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Легкое шлифование
- Высокая укрывистость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	15 - 20 мин
До шлифовки	45 - 60 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный грунт	BN100.77	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	60	70

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Он может использоваться в качестве грунта в отделке где желательно быстрое высыхание и хорошая укрывистость.

Рекомендуется использовать с добавкой замедлителя K0540 в условиях повышенной влажности, где влажность воздуха составляет 60% и выше.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

0.85 КГ / 3 КГ / 13 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



9103
Черный

