

# ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## BN301.00 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



### ОСОБЕННОСТИ

- Отличная растекаемость
- Высокий блеск
- Быстрая сушка

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М<sup>2</sup>)

От пыли	8 - 10 мин
На отлип	20 - 25 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозная глянцевая эмаль	BN301.00	100	100
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	75 - 95	90 - 110

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

После нанесения полиэфирный, полиуретановый белый грунт или грунты с УФ-отверждением. Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 220-400 или 220-280-400. Процесс шлифования, выполняемый в соответствии с указаниями, достаточен перед нанесением верхнего слоя. Если необходимо провести дополнительное шлифование, размер зерна не должен превышать 600. Если выполнено более 600, следует проверить свойство адгезии.

### УПАКОВКА

12 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодаря быстрому высыханию, она может быть легко использована в мебели и отделке, на деревянных и металлических поверхностях.

