

BN301.77

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Легкое шлифование
- Насыщенная пленка

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	15 - 20 мин
До шлифовки	35 - 40 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный грунт	BN301.77	100	120
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	80 - 100	90 - 110

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунт быстро сохнет и обладает хорошей укрывистостью.

Рекомендуется использовать с добавкой замедлителя КО540 в условиях повышенной влажности, где влажность воздуха составляет 60% и выше.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

13 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



8144
Коричневый

