

# ГРУППА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## BN350.77

### НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая сушка
- Легкое шлифование
- Высокая наполняющая способность

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	15 - 20 мин
На отлип	20 - 25 мин
До шлифовки	35 - 45 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Нитроцеллюлозный грунт	BN350.77	100	110 - 120
Нитроцеллюлозный разбавитель	TN200	70 - 100	80 - 120

#### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Это нитроцеллюлозный грунт, который используется перед нанесением нитроцеллюлозной эмали и для получения гладкой поверхности.

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зерном 180-220 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

#### УПАКОВКА

13 КГ / 18 КГ

#### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1110  
Белый

