

BP100.00

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ



ОСОБЕННОСТИ

- Насыщенный цвет
- Высокий и стабильный блеск
- Очень хорошая растекаемость

ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	50 - 60 мин
До складирования (500 кг / м²)	23 - 25 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый гляцевый последний слой	BP100.00	100	110 - 120
Полиуретановый отвердитель	HP900	50	55
Полиуретановый разбавитель	TP100	20	25


КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Может использоваться с полиуретановым отвердителем HP501.00 в тех случаях, когда необходима высокая устойчивость к пожелтению. Колеруется до 5% (по весу), НЦ красителями GENC.

СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 00 Глянцевый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENC, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте техническое описание продукта для информации об особенностях применения.

УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



9103
черный

