

BP100.77 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



ОСОБЕННОСТИ

- Дает толстую пленку
- Высокая укрывистость
- Отличная растекаемость
- Ручное и механическое шлифование

ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 150 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	25 - 30 мин
До шлифовки	90 - 100 мин

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановый белый грунт	BP100.77	100	140 - 150
Полиуретановый отвердитель	HP900	33	35
Полиуретановый растворитель	TP100	33	40

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000
Белый



9103
Черный

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунт обеспечивает максимальную адгезию и укрывистость для МДФ, особенно для кромок и углов. Высокая укрывистость при однослойном нанесении, благодаря чему получается насыщенная пленка.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ & РАЗБАВИТЕЛЬ (20 °С, 45-65% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ)

Отвердитель - HP904:

Жизнеспособность: 4 часа - 4 часа 30 мин

До шлифовки: 60 - 65 мин


Отвердитель - HP903:

Жизнеспособность: 4 часа 15 мин - 4 часа 45 мин

До шлифовки: 60 - 65 мин

Разбавитель - TN200: Рекомендуется для применения в зимние месяцы

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность следует отшлифовать шлифовальной бумагой зернистостью 180-200 и очистить от пыли и других посторонних веществ (масла, силикона, лака и т. д.).

УПАКОВКА

4.5 КГ / 18 КГ

