

# BP101.XX

## ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ



### ОСОБЕННОСТИ

- Однородная матовая поверхность
- Отличная растекаемость

#### ВРЕМЯ СУШКИ (20 С°, 45 - 65% ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, 100 Г/М²)

От пыли	10 - 15 мин
На отлип	45 - 60 мин
До складирования (500 кг / м²)	20 ч

ПРОДУКТ	КОД	ПО ВЕСУ (%)	ПО ОБЪЕМУ (%)
Полиуретановая матовая эмаль	BP101.XX	100	110-120
Полиуретановый отвердитель	HP908	25	30
Полиуретановый разбавитель	TP100	40	45

### СТЕПЕНИ БЛЕСКА

- 25 Матовый
- 50 Шелковистый матовый

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Белые грунты GENÇ, полиуретановые, полиэфирные или УФ-отверждения следует отшлифовать шлифовальной бумагой поэтапно зерном 20-280-400 соответственно. Пожалуйста, прочитайте технический бюллетень продукта для информации об особенностях применения.

### УПАКОВКА

3 КГ / 12 КГ

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



1000  
Белый

### КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Может быть заколерован нитроцеллюлозными или полиуретановыми пастами Genç.

